

HAMATEX

ハマテックス



優れた出来栄え

ハマキャスト外装仕上材の優れた出来栄えをより綺麗に、長期間維持するために自社開発した下地調整材。



長寿命

早強性、耐久性を持ち、長期間維持する。コンクリートの中性化を抑制し、躯体保護に効果的。



高い付着性

カチオン性（電気的特性）により高い付着性を持ち、コンクリートはもちろん、様々な下地材に付着する。



施工性

粘度調整（混練・攪拌）などの作業性、接着性に優れ、低収縮性、速硬化性のため、施工効率が良い。



維持費削減

耐久性に優れ長期間美観を保持するため、外壁改修の回数と維持管理コストを削減。



完全責任施工

下地調整から仕上げまで、施工の全工程を一貫して自社で行う「責任施工」により、高品質な商品を提供する。



ハマキャスト石材調仕上材を
より綺麗に仕上げるため自社
開発した下地調整材

『ハマテックス』は、仕上材の出来栄を左右する下地を、
より綺麗に、より長期間維持するために自社開発した、優
れた付着性を持つ下地調整材です。

適用対象・施工条件

◆特長

- ・塗装面の下地調整や躯体保護に幅広く使用できるポリマーセメントモルタルです。
- ・カチオン性により付着性に優れ、長期間付着性を維持します。
- ・上塗材・下塗材ごとに粉体と混和液がセットになっているので、現場で行う混練・攪拌などの作業性が良く、施工監理も容易です。

◆適用対象下地

- ・コンクリート、モルタル、ALC、ECP、磁器タイル等

◆施工条件

- ・気温が 5℃以下、湿度が 85%以上、結露等で塗料の乾燥に不適当な場合は塗装を行わないこととします。



使用材料一覧

◆ハマテックス H-100 (上塗材)




ハマテックス H-100 A材(混和液)
1箱 16.5kg (5.5kg×3袋)



ハマテックス H-100 B材(粉体)
1袋 20.0kg

◆ハマテックス H-200 (下塗材)



ハマテックス H-200 A材(混和液)
1箱 14.4kg (3.6kg×4袋)



ハマテックス H-200 B材(粉体)
1袋 20.0kg

性能

被 着 材		付着強さ (N/mm ²)
無機質材	コンクリートセメントモルタル	1.69
	ALC	0.59 (ALC 破断)
	石綿スレート	0.98
	けい酸カルシウム板・GRC 板	1.27
	陶磁器タイル (施釉面)	1.96
	大理石	1.79
有機質材	アクリルエナメル塗布・複層模様仕上面	1.21
	ウレタンエナメル塗布・複層模様仕上面	1.27
	エポキシ樹脂塗布・鋼板	2.16
	硬質塩ビシート	0.55
	塩ビ系防水シート	0.76
	合成ゴム系防水シート	0.74
	タールウレタン樹脂	0.46
	アスファルト系接着剤面	0.88
	カーボンウレタン樹脂	1.40
	ポリエステル系プリント板	0.13 (接着不良)

※自社測定結果

人・街・環境に「いいこと」をもっと、ずっと、ぐっど。

ハマキャスト

☎ 0120-939-537

受付時間
平日 9:00 ~ 17:00

大阪本社 Tel. 06-6485-8882 Fax. 06-6485-8883
東京支店 Tel. 03-5549-9823 Fax. 03-3583-6551
名古屋支店 Tel. 052-212-7888 Fax. 052-212-7889

