



大理石トラバーチン調

TR-Dx

ティーアール デラックス



優れた出来栄え

特殊ガンによる吹付け施工と高い技術力で、極めて本石に近い美しい仕上がり。



長寿命

優れた品質の塗材と独自開発のトップコートにより、50年対応 20年保証を実現。



耐候性

トップコートは紫外線を99.8%カットし塗材の劣化を防ぐので、長期間品質を維持。



微弾性(可とう性)

基材は微弾性(可とう性)を持ち、下地のヘアーブラック等にも追従し柔軟に対応。



強付着性

塗材は付着力が強く、強風や地震等による剥離・脱落の心配がなく安心・安全。



防汚性

トップコートは親水性が高く、雨水で汚れが流れ落ちる自浄機能により美観を維持。



維持費削減

外壁の美しさと品質を長期間保持するので、改修の回数と維持管理コストを削減。



完全責任施工

高品質・高機能を保証するために、施工の全工程を一貫して自社で行う責任施工。




古代ローマの石造建築物を彷彿とさせる多孔質の表情と上品な色彩を再現します。

『ティーアール デラックス』は、大理石の古典、ローマの石造建築を象徴するトラバーチンのテクスチャを自在に表現する大理石調の人造石です。


天然大理石では表現し得ない形状、多彩な色調を創造することが可能です。

豊富なカラーバリエーション



※ 有色骨材による調色のため、当印刷色見本と実際の色とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

標準施工工程



◆適用対象下地

コンクリート、モルタル、ALC、ECP、金属パネル等(状態により下地調整必要)。平滑な壁面や曲面形状の壁面、丸柱にも施工可能。タイル貼り外壁改修の場合は、当社の『ハマテックス・ネットアンカー工法』をお薦めします。



◆目地仕様

しづみ目地仕様



江戸切目地仕様



荷姿

ハマキャスト主材



ニューハマトップ[®] (主剤+硬化剤)



テストデータ

JIS A 6909「建築用仕上塗材」による試験結果

試験項目	品質規格	試験成績	合否
低温安定性試験 初期乾燥によるひび割れ抵抗性	塊がなく組成物の分離・凝集がないこと ひび割れないこと	塊がなく組成物の分離・凝集がない ひび割れない	合格
付着・標準状態 強さ 漫水後	0.7N/mm ² 以上 0.5N/mm ² 以上	0.83N/mm ² 0.53N/mm ²	合格
温冷繰返し 透水性(B法) 衝撃性	試験体の表面にひび割れ、剥がれ及び剥離がないこと 0.5ml以下	ひび割れ、剥がれ及び剥離がなく、且つ、著しい変色及び光沢低下がない 0.35ml	合格
耐アルカリ性(A法) 耐候性 B 法 1種 (無効時間2500時間) ※10,000時間	ひび割れ、剥がれ、膨れ及び軟化に溶出がない、 浸さない部分に比べてもり及び変色が著しくない ひび割れ、剥がれ、膨れ及び軟化溶出がない、 くもり及び変色が著しくない ひび割れ、剥がれ、膨れ及び軟化溶出がない、 くもり及び変色が著しくない 80%以上、変色の程度がグレースケール 3号 以上、白化の等級が 1 以上であること	ひび割れ、剥がれ及び膨れがなく、光沢低下がない ひび割れ、剥がれ及び膨れ及び軟化溶出がない、 くもり及び変色が著しくない ひび割れ、剥がれ及び膨れ及び軟化溶出がない、 くもり及び変色が著しくない ※サンシャインウエザメーターで、10,000時間の 促進耐候性試験の結果、ひび割れ、剥がれ、膨れが なく、光沢保持率が80%、変色の程度がグレース ケール 4 号、白化の異常は認められなかった	合格